



# Epoxy Emulsion E-105

## 产品说明

**Epoxy Emulsion E-105** 是无溶剂、乳化的双酚 A 二缩水甘油醚，平均环氧当量约为 190。**Epoxy Emulsion E-105** 建议作为玻璃纤维的成膜剂，用于加强环氧树脂的结构。

## 物理性能

**粘度 (cps):** 200 – 5,000

**固含量:** 55% - 57%

**pH 值:** 6.0 - 8.2

**粒径:** 100 - 1000 nm (Volume %)

**稳定剂:** 非离子型

**冻融稳定性:** 避免冻融

## 其它信息

使用前混合均匀。

## 储存与操作

**保质期:** 储存于密闭容器中，在 21°C 下可保存六个月。

**重要声明:** 我们对使用本产品的建议，基于我们认为可靠的测试。我们非常关注材料的选择和生产制造过程。本产品的使用，不得与现存的法律和/或专利有冲突。有关本产品及其使用，包括商品性、和特殊用途的适用性，我们不做任何保证、表示或暗示。本公司对造成的任何后果、事故或任何损失，不负任何责任。修订的 12/18/09。

© Copyright 2009. 所有版权属于 Franklin International.